



VALORI GTOT

SPECIFICHE TECNICHE

Précontraint® 622, Précontraint® 602, Automate 602 - Blockout										
CODICE	COLORE Giovanardi	COLORE S. Ferrari	COLORE	G _{TOT} ESTERNO	TRASMISSIONE		RIFLESSIONE		ASSORBIMENTO	
					T _{visibile}	T _{solare}	R _{visibile}	R _{solare}	A _{visibile}	A _{solare}
6288	503	8503	BIANCO LUCIDO	0,01	0	0	73	72	27	28
6288	020	50020	VANIGLIA LUCIDO	0,02	0	0	44	47	56	53
6288	537	50537	BIANCO OPACO	0,02	0	0	45	49	55	51
6288	539	50539	VANIGLIA OPACO	0,03	0	0	38	35	62	65
6288	542	50542	GRIGIO OPACO	0,04	0	0	26	29	74	71
6288	597	50597	SABBIA OPACO	0,04	0	0	25	26	75	74
6288	795	50795	CHAMPAGNE Chinè	0,03	0	0	39	36	61	64
6288	796	50796	NUVOLA Chinè	0,02	0	0	44	48	56	52
6286	503	8503	BIANCO LUCIDO	0,01	0	0	73	72	27	28
6286	103	8103	BIANCO LUCIDO	0,01	0	0	73	72	27	28
6286	020	50020	VANIGLIA LUCIDO	0,02	0	0	44	47	56	53
6286	504	8504	VANIGLIA LUCIDO	0,02	0	0	44	47	56	53
6286	537	50537	BIANCO OPACO	0,02	0	0	45	49	55	51
6286	539	50539	VANIGLIA OPACO	0,03	0	0	38	35	62	65
6286	542	50542	GRIGIO OPACO	0,04	0	0	26	29	74	71
6286	597	50597	SABBIA OPACO	0,04	0	0	25	26	75	74

CLASSIFICAZIONE GTOT

CLASSE	0	1	2	3	4
GTOT	GTOT ≥ 0,50	0,35 ≤ GTOT < 0,50	0,15 ≤ GTOT < 0,35	0,10 ≤ GTOT < 0,15	GTOT < 0,10
	EFFETTO MINIMO	EFFETTO PICCOLO	EFFETTO MODERATO	EFFETTO BUONO	EFFETTO OTTIMO