



VALORI GTOT

SPECIFICHE TECNICHE

SOLTIS BLACKOUT										
CODICE	CODICE COLORE	LATO A / B	COLORE	G _{TOT} ESTERNO	G _{TOT} INTERNO	TRASMISSIONE		RIFLESSIONE		ASSORBIMENTO
						T _{visible}	T _{solare}	R _{solare}	A _{solare}	
6585	B92-1043		BRONZO	0,05	0,52	0	0	12		88
6585	B92-1044		BIANCO	0,01	0,33	0	0	72		28
6585	B92-1045		METALLO MARTELLATO	0,03	0,44	0	0	35		65
6585	B92-1046		ALLUMINIO	0,03	0,4	0	0	49		51
6585	B92-2135		SABBIA	0,03	0,41	0	0	47		53
6585	B92-2171		GRIGIO PIETRA	0,03	0,41	0	0	45		55
6585	RETRO		LATO GRIGIO	0,04	0,46	0	0	29		71
6573	B702-455		BIANCO/NERO	0,02	0,33	0	0	72		28
6573	B702-455		NERO/BIANCO	0,05	0,53	0	0	6		94
6530	B99-50284		SCHIUMA		0,36	0	0	62		38
6530	B99-50285		QUARZO		0,36	0	0	61		39
6530	B99-50287		CANAPA		0,41	0	0	47		53
6530	B99-50288		ARGILLA		0,43	0	0	40		60
6530	B99-50293		PAPRIKA		0,44	0	0	36		64
6530	B99-50294		LOTO VERDE		0,39	0	0	52		48
6530	B99-50299		GRIGIO PERLA		0,4	0	0	49		51
6530	B99-50300		VERDE ACQUA		0,43	0	0	39		61
6530	B99-50348		BIANCO		0,34	0	0	69		31
6530	B99-50354		GRIGIO CHIARO		0,48	0	0	25		75
6530	B99-50358		ALLUMINIO		0,41	0	0	45		55
6530	99-50613		GRIGIO CHIARO		0,42	0	0	45		55
6530	99-50614		ANTRACITE		0,54	0	0	8		92
6530	RETRO		LATO GRIGIO		0,46	0	0	29		71
	B990-50360		BIANCO FORATO		0,34	0	0	69		31
	B990-50360		BIANCO PIENO		0,31	0	0	78		22
	B920-50359		BIANCO FORATO		0,33	0	0	73		27
	B920-50359		BIANCO PIENO		0,31	0	0	78		22

CLASSIFICAZIONE GTOT

CLASSE	0	1	2	3	4
GTOT	GTOT ≥ 0,50	0,35 ≤ GTOT < 0,50	0,15 ≤ GTOT < 0,35	0,10 ≤ GTOT < 0,15	GTOT < 0,10
	EFFETTO MINIMO	EFFETTO PICCOLO	EFFETTO MODERATO	EFFETTO BUONO	EFFETTO OTTIMO